


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ОФ «Бозымчак»

ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak»

 А.С. Усманов

« 26 » 06 2018г.

Акт

установки модульных пластин (производства ВЕТЕК, Германия)

Дата установки: 29.11.2017 г.

Дата составления Акта: 22.06.2018 г.

Ранее в отделении рудо подготовки ОФ на боковых частях грохотов марки 2YKR1845H и YKR3060H использовалась футеровка «Хардокс», которая не показала положительного результата, находясь в эксплуатации от 40-45 дней.

В связи с поиском оптимального решения по защитным элементам от интенсивного абразивного износа, были установлены «Модульные пластины BTSP6 размером 150x150» (производства компании ВЕТЕК, Германия).

Общее количество установленных пластин BTSP6 составляет - 26 штук. За время эксплуатации данного вида футеровки (Модульная пластина BTSP6) выявлены следующие положительные характеристики:

1. Подбор оптимального типоразмера.
2. Сокращения простоя оборудования для замены защитных элементов.
3. Увеличение срока службы рабочих боковых поверхностей грохота, подверженных интенсивному абразивному износу (в 3-4 раза)
4. С момента ввода в эксплуатацию наработка составила 7 месяцев, что подтверждает высокое качество и прочность изделия.

Заключение:

1. Пластины показывают положительный результат. По истечению 7-ми месяцев находятся в тестовой эксплуатации, ведётся наблюдение.
2. Нареканий к данному виду продукции не выявлено.
3. Рекомендация данной пластины: использовать на оборудование подверженному сильному абразивному износу.


Приложение: Фотографии – 1 стр.

Главный механик ОФ

Начальник ЦОР ОФ

Мастер механик ОФ

Мастер ОРП ОФ



А.Т. Рахимдинов

О.А. Ормоков

А.А. Жолдошов

С.А. Турдалиев

**Приложение к акту испытаний модульных пластин BTSP6 (150*150мм.)
установленных на боковые стенки виброгрохота марки 2YKR1845H**

Общее количество установленных пластин - 26 шт.

На момент промежуточного замера по истечению 7 месяцев истирание модульных пластин составило 10-12%. Ведётся наблюдение до полного истирания модульных пластин

